

ماده افزودنی چرمی کننده رنگ پودری

Javadd-02010

معرفی: افزودنی چرمی کننده Javadd-02010 ژاو افزونه آور در گروه های مختلف پوشش های پودری در کلیه فام ها از رنگ سفید تا مشکی کاربرد دارد . این محصول می تواند در طیف گسترده ای از پودرهای بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اوره تان و اکریلیک استفاده شود. و سطحی کاملاً یکنواخت با پستی و بلندی قابل تنظیم ایجاد می کند

روش مصرف:

افزودنی چرمی کننده Jav-add 02010 یک محصول دو جزئی است . این محصول حاوی دو جزء :

یک جز Jav-add02010A

یک جز Jav-add 02010

است که به صورت زیر به رنگ اضافه می شوند:

1. جز Jav-add 02010A قبل از اکسترودر و در مرحله پریمیکس با سایر مواد اولیه فرمول رنگ مخلوط شود.

2. جز Jav-add 02010 در بلندر به رنگ پایه آسیاب شده اضافه شده و به خوبی مخلوط شود.

در صورت اضافه کردن این افزودنی برای ساخت رنگ چرمی نیازی به افزودن روانساز به فرمول رنگ نیست و روانساز باید از فرمول رنگ حذف شود.

میزان مصرف:

- مقدار پیشنهادی اولیه برای هر یک از مواد مصرفی 0.2 تا 0.25 درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است . مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.

طرح چرمی نهایی به عوامل زیر بستگی دارد:

- ✓ نوع رزین
- ✓ درصد رزین در فرمول رنگ
- ✓ درصد پرکننده در فرمول رنگ
- ✓ درصد ماده افزودنی اضافه شده جز اول و جز دوم

فرمولاسیون اولیه پیشنهادی:

	RM	Supplier	Weight%
جزء اول	Pe-055 ¹	Jav alvan avar	31.9
	EP-12 ²	Jav alvan avar	26.1
	Carbon Black	-	1.7
	New fill 0201 ³	Jav alvan avar	40.05
	Jav-add 02010A⁴	Jav Afzooneh Avar	0.25
	Jav-add 02010⁵	Jav Afzooneh Avar	0.30
جزء دوم			
1. Polyester resin (55/45) 2. Epoxy resin with EEW of 700-750 3. Blanc fixe 4. Texturing agent 5. Texturing agent (Post blend)			

شرایط نگهداری: در محیطی با رطوبت کم و دمای ۲-۳۰ درجه سانتی-گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش‌زا نگهداری شود. در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری در انبار است.

ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.