

ماده افزودنی بهبوددهنده شارژپذیری رنگ پودری

Jav-add 03002

معرفی:

ماده افزودنی Jav-add 03002 به عنوان یک ترکیب پلیمری / فلزی در فرمول رنگ های پودری وارد شده و با کمک به توزیع یکنواخت بار در پودر پوششی در زمان اعمال پودر، به بهبود نشست پودر روی سطح زیریند، از طریق افزایش راندمان نشست پودر، و نشست یکنواخت پودر در قسمت های مختلف قطعه تحت رنگ آمیزی کمک می کند

کاربرد: افزودنی Jav-add 03002 در مرحله ی همگون سازی پیش از اکستروژن با بقیه اجزا مخلوط می شود. این افزودنی می تواند در فرمول های بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اوره تان و اکریلیک استفاده شود.
ماده افزودنی Jav-add 03002 برای رنگ های پودری که با اسپری کرونا پاشش می شوند ساخته شده. پیشنهاد می شود در صورت استفاده در سیستم های پاشش ترابو از ماده افزودنی اختصاصی با کد Jav-add 03003 استفاده شود.

میزان مصرف:

مقدار پیشنهادی این افزودنی ۰/۵-۰/۲۵ درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است که مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود. در صورت تشخیص مصرف کننده، استفاده در خارج از محدوده ی پیشنهادی ممکن است

فرمول اولیه پیشنهادی:

RM	Supplier	Weight%
Pe-055 ¹	Jav alvan avar	۳۳
EP-112 ²	Jav alvan avar	۲۷
TiO ₂	Jav alvan avar	۲۱
Newadd-16038 ³	Jav afzoneh avar	۰/۴
New add 16027 ⁴	Jav afzoonah avar	۱
New fill 0201 ⁵	Jav alvan avar	۱۷/۲۵
Javadd 03002 ⁶	Jav afzoonah avar	۰/۳۵
1. polyester resin (55/45) 2. Epoxy resin -EEW :700-750 3. Degassing agent 4. flow & leveling agent 5. blanc fixe 6- Electric charging agent		

شرایط نگهداری:

- در محیطی با رطوبت کم و دمای ۲۰-۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگهداری شود.
 - در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری در انبار است.
- نکته ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.