

## ماده افزودنی چرمی کننده رنگ پودری

### Javadd-02004

**معرفی:** افزودنی چرمی کننده Javadd-02004 ژاو افزونه آور در گروه های مختلف پوشش های پودری از قبیل پودر های بر پایه رزینهای اپوکسی و پلی استر در کلیه فامها از رنگ سفید تا مشکی برای ایجاد سطح چرمی کاربرد دارد .  
**روش و میزان مصرف:**

- افزودنی چرمی کننده Javadd-02004 به عنوان جزء دوم به رنگ پودری اضافه می شود
- مقدار پیشنهادی 0.1-0.6 درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است که مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.
- برای دستیابی به سطح چرمی کاملاً یکنواخت ، اختلاط مناسب و کامل این افزودنی با پودر رنگ آسیاب شده ضروری است
- افزودنی چرمی کننده Javadd 02004 برای رنگ های حاوی روانساز (leveling agent) و پودرهای پوششی فاقد روانساز بسته به نوع فرمولاسیون قابل استفاده بوده و سطوح چرمی یکنواخت و قابل تکرار ایجاد می کند.

### فرمول اولیه پیشنهادی:

| RM                                                                                                                                     | Supplier          | Weight% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Pe-055 <sup>1</sup>                                                                                                                    | Jav alvan avar    | 32      |
| EP-12 <sup>2</sup>                                                                                                                     | -                 | 26      |
| TiO <sub>2</sub>                                                                                                                       | Jav Alvan Avar    | 20      |
| New fill 0201 <sup>3</sup>                                                                                                             | Jav alvan avar    | 20.9    |
| Newadd 16038 <sup>4</sup>                                                                                                              | Jav Afzooneh Avar | 0.2     |
| Newadd 16027 <sup>5</sup>                                                                                                              | Jav Afzooneh Avar | 0.5     |
| Javadd 02004                                                                                                                           | Jav Afzooneh Avar | 0.3     |
| <b>1. polyester resin (55/45)      2.Epoxy resin      3. blanc fix</b><br><b>5- flow agent                      4. Degassing agent</b> |                   |         |

**شرایط نگهداری:** در محیطی با رطوبت کم و دمای 2-30 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگه داری شود. در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگه داری در انبار می باشد.

**ایمنی:** توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.