

Ripple (Floating) Doku Ajanı – Toz Boyalar İçin
Jav-add 02006**Teknik Özellikler:**

Jav-add 2006, epoksi, polyester, hibrit ve poliüretan esaslı tüm termoset toz boyalarla kullanıma uygun bir doku ajanıdır(Texturing Agent). Ürün özellikle akış ve düzleştirici ajan içermeyen formülasyonlar için tasarlanmıştır. Jav-add 2006, uygulama ve kütleme sonrasında homojen, orta-ince bir dokuya sahip bir yüzey oluşturur.

Kullanım Yöntemi:

Katkı maddesi, toz boya formülasyonundaki diğer bileşenlere ekstrüzyon işlemi sonrasında, kuru karıştırma (Dry Blend) aşamasında ilave edilmelidir.

Önerilen Dozaj:

Ürün, toplam formülasyon ağırlığının %0,3 - %1 oranında kullanılması tavsiye edilir.

Önemli Not: Optimum kullanım miktarı; reçine tipine, diğer katkı maddelerine ve pişirme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle en doğru sonuç için ön testlerin yapılması kesinlikle tavsiye edilir.

Önerilen başlangıç formülasyonu:

Malzeme (RM)	Tedarikçi	Ağırlık (%)
Pe-055 ¹	Jav alvan avar	32
EP-12 ²	Jav alvan avar	26
TiO ₂	Jav Alvan Avar	21
New fill 0201 ³	Jav alvan avar	20.4
Jav-add 02006	Jav Afzooneh Avar	0.6
1. polyester resin (55/45) 2.Epoxy resin with epoxy equivalent weight of 700-750		
3.Blanc fix		

Ambalaj, Saklama ve Güvenlik Koşulları:20'şer kg net ağırlığında polietilen torbalarda sunulur. Her palet 1000 kg (50 torba) içerir.

Saklama Koşulları:Ürün, düşük nemli bir ortamda, 2–30°C sıcaklıkta, doğrudan güneş ışığından ve yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edilmelidir. Bu koşullar altında ürünün raf ömrü en az iki yıldır.

Güvenlik:Ürünle çalışırken koruyucu gözlük, koruyucu eldiven ve iş kıyafeti dahil olmak üzere uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Daha detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurunuz.

4th Floor, No. 20, Sepehr St., Shahrak Gharb, Tehran,
Iran- Postal Code: 1468943766
Tel.: +98-21-88377900
Fax: +98-21-88567665
Website: www.javafzooneh.com
Email: info@javafzooneh.com